

ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА REFLOOR® AC-S200

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пропитка для бетона **REFLOOR® AC-S200** - это раствор прозрачного акрилового лака, который способствует защите от испарения влаги свежееуложенного бетона и бетона с устроенными тонко- и толстослойными цемент содержащими покрытиями.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пропитка для бетона **REFLOOR® AC-S200** применяется в качестве защитного покрытия от испарения влаги на поверхности свежееуложенного бетона или бетона с тонко- и толстослойными цемент содержащими покрытиями, с целью обеспечения полного протекания реакции гидратации цемента с водой.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

- – препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию
- – препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона
- – увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов
- – снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%
- – отличается быстрым и простым применением
- – эффективно защищает свежий бетон от потери влаги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	800,0
Сухой остаток, %масс.	16,60
Вязкость, с	13
Время высыхания	24 часа

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением пропитки для бетона **REFLOOR® AC-S200** поверхность свежего бетона или бетона с тонко- толстослойным покрытием необходимо очистить от воды и грязи. Грязь, возникшая при резке швов, также может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности, в случае если **REFLOOR® AC-S200** не полностью высохнет.

НАНЕСЕНИЕ REFLOOR® AC-S200

Пропитка для бетона **REFLOOR® AC-S200** наносится на свежий бетон и бетон со свежее устроенным тонко- и толстослойным покрытием через 24 часа после их укладки. **REFLOOR® AC-S200** наносится велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем в количестве 0,1-0,2кг/м². Одного слоя достаточно для снижения гигроскопичности и запыленности, и в тоже время приданию поверхности блестящего вида. При нанесении дополнительных слоев поверх состава **REFLOOR® AC-S200** рекомендуется провести тест совместимости новых слоев на пробной поверхности.

КАЧЕСТВО

В процессе производства пропитки для бетона **REFLOOR® AC-S200**, в лабораторных условиях постоянно осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок на пропитку для бетона **REFLOOR® AC-S200** составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

УПАКОВКА и ХРАНЕНИЕ

Пропитка для бетона **REFLOOR® AC-S200** упаковывается и храниться в неоткрытых и оригинально-уплотненных ведрах по 16 кг, 22 ведер на поддоне. Необходимо беречь от мороза и высоких температур, защищать от открытого огня.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с пропиткой для бетона **REFLOOR® AC-S200** необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений.